




# FICHA TECNICA

## DECOLORANTE MADERAS ROJAS LOUIS XIII®

**DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS**

Permite decolorar las maderas exóticas rojas interiores y exteriores, para poder darle tonos de madera claros y poder tintarlas de acuerdo con los colores del mobiliario existente.
Las ventanas, puertas... en maderas exóticas presentan muchos problemas para su decoración. El DECOLORANTE MADERAS ROJAS LOUIS XIII® las decolora en profundidad permitiendo teñirlas de todos los tonos robles, cerezo, nogal. Permite además todos los acabados posteriores con todos los tintes.
Esta fórmula especial, muy eficaz, contiene clorito de sodio. Sobre todo hay que tener en cuenta que es muy importante no mezclar esta preparación con ningún otro producto, leer y seguir estrictamente los consejos de seguridad indicados en los bidones.
Poder cubriente 15m$^2$ por litro en función de la porosidad y la humedad de la madera.
Secado: 8 horas.

**UTILIZACIÓN**

Maderas exóticas rojas interiores y exteriores.

**MODO DE EMPLEO**

LEER LOS CONSEJOS Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD.
Antes de la utilización, aclarar la superficie que ha sido tratada con otros productos. Aclarar sistemáticamente en caso de duda.
Utilización: Agitar el bidón enérgicamente. Aplicar el producto sobre la madera con la ayuda de un pincel de pelo sintético en una capa regular sobre toda la superficie. Dejar secar completamente. Aclarar con abundante agua. Repetir la operación en caso necesario. Lijar la superficie después del aclarado y secado completo, antes de proceder al acabado.
Después de la utilización: aclarar el soporte con mucha agua antes de cualquier manipulación y antes del lijado (riesgo de inflamación por frotamiento). Aclarar el material y gamuzas con abundante agua clara.

**CONSEJOS**

Maderas enceradas: quitar toda las ceras con el DESENCERADOR LOUIS XIII® y la LANA DE ACERO LOUIS XIII® Nº 2, después aplicar el DECAPANTE EBANISTERIA LOUIS XIII®, aclarar, lijar con papel de vidrio y sacar el polvo.
Maderas barnizadas: decapar con la ayuda del DECAPANTE EBANISTERIA LOUIS XIII® y la LANA DE ACERO LOUIS XIII® Nº 2, aclarar, lijar con el papel de vidrio y sacar el polvo.
Maderas vírgenes ennegrecidas: utilizar el ACLARADOR DE MADERA LOUIS XIII® para devolver el tono de origen. ATENCION: este producto es fuertemente ácido y no se puede mezclar jamás con el DECOLORANTE DE MADERAS ROJAS LOUIS XIII®. Lavar con abundante agua la superficie tratada con agua clara.
Suprimir las machas de sangre, óxido, tinta antigua, bebidas,,, con la ayuda del ACLARADOR DE MADERA LOUIS XIII® (ver punto anterior).
Suprimir las manchas grasas impregnando el lugar de la mancha con el LIMPIADOR DESENGRASANTE MADERAS LOUIS XIII®, a continuación, poner sobre la mancha la TERRE DE SOMMIERES AVEL®. Dejar secar y limpiar con el CEPILLO DE TAMPICO LOUIS XIII®, lijar con el papel de vidrio y sacar el polvo.

**PRESENTACION**

| CONTENIDO | Presentación del producto | | | | Condiciones de cartonaje | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo embalaje | Dimensiones en mm | | | Nº unid por caja | Dimensiones en mm | | |
| | | Ancho | Alto | Fondo | | Ancho | Alto | Fondo |
| 1 L | Bidón de plástico | 105 | 225 | 60 | 6 | 180 | 235 | 220 |

**OTROS DATOS**

| | |
|---|---|
| **CODIGO** | 3120171 |
| **CONTENIDO** | 1 L |
| **TINTES** | **CODIGOS EAN** |
| | 3324013120171 |

